



## Produktspezifikation

Produktname:

**PORTER'S UNIVERSAL PRIMER**

---

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Universal Primer ist eine wasserbasierte Grundierung/Primer, entwickelt für:

- Metalloberflächen
- Zur Vorbehandlung von Oberflächen die eine sehr glatte Basis erfordern, wie zum Beispiel unter Perlmutter- und Metalllacken,
- Wechsel von ölbasierenden Emaillack zu wasserlöslichen (Akryl-) Farben.

Eignet sich als Metallprimer, inklusive verzinktem Eisen, Schmiedeeisen, Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer und Messing. Der Universal Primer enthält Korrosionsschutzpigmente, die Rost und Zersetzung verhindern, und ein Harz das die extra Haftung, die für metallische Untergründe notwendig ist, gibt.

Der Universal Primer hat ein sehr glattes Finish und wird zur Vorbehandlung von Oberflächen vor dem Auftrag von Porter's Duchess Satin, Porter's Aqua Enamels, Porter's Liquid Gold, oder Aquagild™ Exterior Gold empfohlen.

Kann zur Grundierung und Vorbehandlung von Oberflächen die zuvor mit ölbasiertem Emaillack gestrichen wurden, vor dem Auftrag wasserlöslicher (Akryl-) Farben eingesetzt werden, zum Beispiel auf Fußleisten, Fensterrahmen, oder Balustraden im Innenbereich.

### ANWENDUNGSBEREICH:

Innen und außen.

### UMWELTINFORMATIONEN:

Dieses Produkt enthält: 32.28g/L VOC's (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen).

Von APAS (Australian Paint Approval Scheme) übernommene Angaben:

Sehr hoch	>250 g/L
Hoch	100 – 249 g/L
Mäßig	50 – 99 g/L
Niedrig	5 – 49 g/L
Sehr niedrig	<5 g/L

Dieses Produkt ist dem Australian Paint Approval Scheme entsprechend als VOC arm klassifiziert (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen).

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

### **ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:**

Kann auf den meisten angemessen vorbehandelten Oberflächen im Innen- und Außenbereich angewendet werden, inklusive Metalle und Möbel.

### **FARBE:**

Porter's Universal Primer ist in weiß erhältlich.

### **EINSCHRÄNKUNGEN:**

Der Universal Primer ergibt nach Fertigstellung ein sehr glattes Finish, und ist deswegen nicht für die Anwendung mit manchen von Porter's Produkten (die einen raueren, stärker absorbierenden Untergrund erfordern) geeignet, wie Milk Paint, Lime Wash, Interno, Boncote Cement Paint, Distemper, Fresco und Mineral Paint.

Nicht als Metallprimer für Baustahl in kommerziellen, oder industriellen Anwendungen geeignet.

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

### **VORBEREITUNG:**

#### **VORHERIG GESTRICHENE UNTERGRÜNDE**

Lose oder abblätternde Farbe komplett abschaben. Nagellöcher und Risse mit entsprechendem Füller behandeln, schleifen und abstauben. Falls es sich bei der vorherigen Farbe um eine Glanz- oder Semiglanzfarbe handelt, den gesamten Bereich leicht schleifen, um der Grundierung/Primer eine aufgeraute Oberfläche zu bereiten. Nahtstellen und reparierte Bereiche punktuell vorbehandeln.

#### **METALLOBERFLÄCHEN:**

Stellen Sie sicher, die Oberfläche ist frei von Öl, Fett und Schmutz, und folgen Sie dann der Anleitung für die jeweilige Metalloberfläche.

- **VERZINKTES EISEN (BLANK):** Reinigen Sie die Oberfläche mit Scotch Brite® und einem milden Waschmittel. Dann gründlich abspülen.
- **VERZINKTES EISEN (GEALTERT):** Mit einer Drahtbürste den Rost entfernen. Die Oberfläche mit Mineralterpentin abwischen, um diese von Öl, Fett und Schmutz zu reinigen. Trockenzeit erlauben.
- **ZINCALUME®, ALUMINIUM, MESSING, KUPFER UND EDELSTAHL (BLANK):** Die Oberfläche mit einem mildem Waschmittel und Scotch Brite® reinigen, dann gründlich abspülen.
- **ZINCALUME® (GEALTERT):** Weißen Rost mit einer Drahtbürste, oder durch Abschaben entfernen. Die Oberfläche mit

einem mildem Washmittel reinigen.  
Gründlich abspülen.

- STAHL/SCHMIEDEISEN (BLANK): Die Oberfläche mit Mineralterpentin abwischen, um diese von verbleibendem Öl, Fett und Schmutz zu reinigen. Vor dem Auftrag von Universal Primer vollständig trocknen lassen.
- STAHL/SCHMIEDEISEN (GEALTERT): Die Rostschicht durch Abschaben, Schleifen, oder mit der Drahtbürste entfernen. Die Oberfläche mit Mineralterpentin abwischen, um diese von verbleibendem Öl, Fett und Schmutz zu reinigen. Vor dem Auftrag von Universal Primer trocknen lassen.

#### **ANWENDUNG:**

Vor Gebrauch gründlich rühren. Mit dem Pinsel, oder einer mittelrauen Rolle, ein, oder zwei Schichten auftragen. Nach zwei Stunden berührungstrocken. Zwischen den Schichten eine Trockenzeit von mindestens 2 Stunden erlauben. Vor der nächsten Schicht, oder dem Auftrag der Deckschicht, 24 Stunden Trockzeit beachten.

#### **DECKFÄHIGKEIT:**

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate, c.a. 10-12m<sup>2</sup> per Liter.

#### **REINIGUNG:**

Wasser.

#### **VERPACKUNG:**

Porter's Universal Primer ist in Gebindegrößen von 500ml, 1L und 4L erhältlich.

#### **LAGERUNG:**

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

#### **SCHUTZMAßNAHMEN:**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen.

#### **HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:**

Porter's Paints  
288 Coward St  
Mascot NSW 2020  
Australia  
Phone: (02) 9698-5322  
Toll free: 1800 656 664  
Fax: (02) 9699-5322  
E-mail: [enquiries@porters.com.au](mailto:enquiries@porters.com.au)  
Web: [www.porterspains.com](http://www.porterspains.com)

Craig & Rose Ltd  
Unit 8 Halbeath Industrial Estate  
Dunfermline  
Fife  
Schottland  
KY11 7EG  
Telefon: +44 1383 740011

®Zincalume is a registered trade mark of  
Bluescope Steel Limited

®Scotch-Brite is a registered trade mark of 3M