



## Produktbeschreibung

Produktname:

**PORTER'S INTERNO LIME WASH**

---

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Original Lime Wash/Kalkfarbe ist eine einzigartige, kalkbasierte Beschichtung, die für den Innenbereich entwickelt wurde und das sanfte, verwetternete Erscheinungsbild von traditioneller Kalkfarbe repliziert. Ihre einzigartige Rezeptur erlaubt dem Kalk sanft durch die Farbe hindurch 'aufzublühen', was Tiefe und Textur zu erzeugt, ohne die Notwendigkeit die Oberfläche den Elementen aussetzen zu müssen. Interno's unverwechselbarer Charakter und natürliches Erscheinungsbild passt zu jedem Einrichtungsstil. Dies ist eine echte Kalktünche die ein natürliches, weiches Erscheinungsbild erzeugt, nicht den gekünstelten Look, der von vielen Nachahmer-Produkten, die gegenwärtig auf dem Markt sind, geliefert wird.

### ANWENDUNGSBEREICH:

Innen

### UMWELTINFORMATIONEN:

Dieses Produkt enthält: ungetönt 0g/L VOCs (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen).

Von APAS (Australian Paint Approval Scheme) übernommene Angaben:

Sehr hoch	>250 g/L
Hoch	100 – 249 g/L
Mäßig	50 – 99 g/L
Niedrig	5 – 49 g/L
Sehr niedrig	<5 g/L

Dieses Produkt ist dem Australian Paint Approval Scheme entsprechend als VOC arm klassifiziert.

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

### ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf die meisten angemessen präparierten Gipsplatten, Mörtel, Holz, Mauerwerk und zuvor

gestrichene Oberflächen aufgetragen werden. Nicht empfohlen für Bäder, Nassbereiche, oder Küchen.

## **FARBSORTIMENT:**

Wählen Sie aus unserem großen Sortiment an Standardfarben, oder fragen Sie unsere Farbspezialisten nach einer individuell für Sie gemischten Farbe.

Bitte beachten Sie bei der Farbwahl, dass während Interno trocknet, der Kalk zur Oberfläche hin 'aufblüht', wodurch die Originalfarbe mit einem weichen Schatten von Kalk versehen wird. Das hat zur Folge, dass der Farbwert insgesamt heller erscheint als auf der Farbkarte. Der Unterschied ist deutlicher in dunkleren Farben und wird bei helleren Farben weicher und weniger offensichtlich.

## **EINSCHRÄNKUNGEN:**

Interno Lime Wash eignet sich nicht für Holz, Metall, glasierte Fliesen, glasierte Ziegel oder Oberflächen die nicht porös sind. Nicht als Boden- oder Pflasterfarbe geeignet. Nutzen Sie für Oberflächen im Außenbereich Porter's Original Lime Wash. Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit unter 10°C oder über 30°C auftragen.

Unterschiedliche Oberflächen, Variationen in der Porosität, Raumtemperatur, und die Rate mit welcher die Farbe trocknet haben Einfluss darauf wie viel 'Kalkblüte' entsteht. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und generell eine längere Trockenzeit werden zu einer stärkeren 'Blüte', bzw. einem weißeren Erscheinungsbild des Finishes, führen. Jede

Situation ist anders und aus diesem Grund kann das Ergebnis nicht gänzlich vorhergesagt werden.

## **VORBEREITUNG:**

### **NEUE / UNGESTRICHENE UNTERGRÜNDE**

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel. Vor der Behandlung abstauben.

Auf unbehandelten Oberflächen, wie neuen ungetrichenen Rigipsplatten, Ziegeln oder Holz, alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann zwei Schichten auf die gesamte Fläche auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Jedem Auftrag eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

Neuer, ungestrichener, frisch aufgetragener Gipsputz/Mörtel muss sich vollständig setzen und trocknen bevor mit der Anwendung begonnen werden kann. Zunächst eine Schicht Porter's Mineral Silikat Primer mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach 20 Minuten berührungstrocken. Für 2 Stunden trocknen lassen. Dann, mit Pinsel, Rolle oder Spray, eine Schicht Porter's Limeproof Undercoat Sealer auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

### **VORHERIG GESTRICHENE UNTERGRÜNDE:**

Von Oberflächen mit loser, aufgeplatzter oder blätternder Farbe, muss zur Vorbereitung diese abgeschabt und die Oberfläche geglättet werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff ebenen, schleifen und abstauben. Alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann

eine Schicht auf die gesamte Fläche auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

#### BITTE BEACHTEN SIE:

Wenn eine Wand unterschiedliche Porosität aufweist, wird sich dies nach der Fertigstellung der letzten Schicht Interno in offensichtlichen Markierungen zeigen, deshalb betonen wir die Wichtigkeit einer angemessenen Vorbereitung des Untergrundes.

#### ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gründlich rühren. Mit einer 4x14cm Blockbürste mit der 'Krähenfuß'-Streichtechnik oder in willkürlichem, multidirektionalem Muster zwei Schichten Interno Lime Wash auftragen. Achten Sie darauf, das Interno gut in die Struktur der Oberfläche einzubürsten.

Es ist wichtig stets eine nasse Kante zu lassen. Die Arbeit nicht mitten in der Wand unterbrechen, da die trockene Kante als Markierung sichtbar werden kann. Eine nass/trocken Überlappung wird als deutliche Markierung sichtbar sein. Der Arbeitsgang sollte auf die Fertigstellung eines bestimmten Bereichs, zum Beispiel bis hin zu einer Baufuge, oder einer natürlichen Trennlinie, wie einer Ecke, ausgerichtet sein. Arbeiten Sie um Fenster und Türen wenn Sie diese erreichen (nicht vorher 'rahmen'). Nach 2 Stunden berührungstrocken.

Fertiggestellten Bereiche nicht überarbeiten, da dies zu offensichtlichen Markierungen führt.

Spritzer auf Böden, Fußleisten, Holz etc., sollten sofort mit Wasser entfernt werden.

Idealerweise erlauben Sie Interno Lime Wash zwischen den Aufträgen über Nacht zu trocknen, mindestens eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben. Die zweite Schicht in gleicher Weise auftragen.

#### DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate, c.a. 8m<sup>2</sup> per Liter.

#### REINIGUNG:

Wasser.

#### ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer (deckt 12m<sup>2</sup> per Liter) wird empfohlen, wenn vor dem Anstrich, für die Vorbereitung des Untergrundes, eine Grundierung/Primer erforderlich ist.

Porter's Matt Wall Sealer (deckt 15m<sup>2</sup> per litre) kann auf den fertiggestellte Arbeit aufgetragen werden wenn verbessere Strapazierfähigkeit erforderlich ist. Matt Wall Sealer kann die Farbe etwas vertiefen/sätten. Vor dem Auftrag von Matt Wall Sealer dem Interno eine Trockenzeit von mindestens 7 Tagen erlauben.

Mineral Silicate Primer (deckt 10m<sup>2</sup> per Liter) wird vor der Grundierung als Primer für frisch aufgetragenen Mörtel/Gipsputz empfohlen.

#### VERPACKUNG:

Telefon: +44 1383 740011

Porter's Interno Lime Wash ist in Gebindegrößen von 1 Liter, 4 Litern und 15 Litern erhältlich.

#### **LAGERUNG:**

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

#### **SCHUTZMAßNAHMEN:**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

#### **HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:**

Porter's Paints  
288 Coward St  
Mascot NSW 2020  
Australien  
Telefon: (02) 9698-5322  
Gebührenfrei: 1800 656 664  
Fax: (02) 9699-5322  
E-Mail: [enquiries@porters.com.au](mailto:enquiries@porters.com.au)  
Web: [www.porterspains.com](http://www.porterspains.com)

Craig & Rose Ltd  
Unit 8 Halbeath Industrial Estate  
Dunfermline  
Fife  
Schottland  
KY11 7EG