



## Produktspezifikation

Produktname:

**PORTER'S CRACKLE MEDIUM**

---

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Crackle Medium ist ein wasserbasiertes Medium zur Kreation von kunstvoll, antiken Risseffekten auf Möbeln, Innenaustattungen, Bilderrahmen, und anderen dekorativen Elementen. Inspiriert vom gelebten Charme provinzieller Antikmöbel, verleiht Crackle Medium jeder gestrichenen Oberfläche einen sanften Alterungseffekt.

Porter's Crackle Medium ist ein klares Medium, das für den Einsatz in Verbindung mit anderen Farben und Veredelungen entwickelt wurde. Tragen Sie Crackle Medium auf eine zuvor bestrichene Oberfläche auf, und überstreichen diese später mit einer Acrylfarbe (entweder Porter's Ultra Flat, Eggshell oder Low Sheen Acrylics). Während diese Deckschicht trocknet, bricht das Crackle Medium darunter die Farbe auf und erzeugt Risse, und die Grundierung, oder darunterliegende Oberfläche scheint durch. Die Risse trocknen zu einem glänzendem Finish.

### ANWENDUNGSBEREICH:

Innen.

### UMWELTINFORMATIONEN:

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

### ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf die meisten entsprechend aufbereiteten Ausbauhölzer, Sperrholzplatten (MDF), Gipsplatten, Gipsputz/Mörtel, Holz und vorherig gestrichene Innenaustattungselemente und Artikel aufgetragen werden.

Nicht empfohlen für den Einsatz auf unbehandelten Oberflächen, Oberflächen die vorherig mit Lacken (ölbasierten Farben), oder Farben mit Hochglanzfinish bestrichen wurden. Diese müssen zuerst mit einer der folgenden, geeigneten Anstriche vorbehandelt werden:

Geeignete Farbgrundlagen:	Geeignete Decklacke:
<u>Porter's:</u> Ultra Flat Acrylic Eggshell Acrylic Low Sheen Acrylic Duchess Satin Liquid Gold Liquid Silver	<u>Porter's:</u> Ultra Flat Acrylic Eggshell Acrylic Low Sheen Acrylic
<u>Andere:</u> Jede gut erhaltene Akrylfarbe mit maximalem "Satinglanzniveau".	<u>Andere:</u> Nicht geeignet.

## FARBSORTIMENT:

Crackle Medium ist ein klares Gel. Es ist für den Auftrag zwischen zwei anderen kolorierten Farbschichten ausgelegt.

## EINSCHRÄNKUNGEN:

Augrund kurzer Reaktionszeit nicht für breite Wandbereiche geeignet. (Es ist nahezu unmöglich über einem sehr großen /weit ausgedehnten Bereich ein konsistentes Resultat zu erzielen). Die Rissbildung/ das Aufplatzen ist eine chemische Reaktion und kann nicht gänzlich vorausberechnet, oder kontrolliert werden.

Dies ist eine dekorative Veredelung und nicht für stark frequentierte Bereiche, wie Fußböden und Geländer, etc. konzipiert.

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

## VORBEREITUNG:

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel. Vor der Behandlung abstauben.

## ANWENDUNG:

Schritt1: Crackle Medium vor Gebrauch gründlich rühren. Eine Schicht Crackle Medium mit dem Pinsel in Kreuzschraffur oder Korbwebermuster (für ein multidirektionales, willkürliches Rissmuster) auftragen. Stellen Sie eine vollständige Abdeckung der Oberfläche sicher. Es muss darauf geachtet werden, dass das Crackle Medium nicht überarbeitet, oder gestreckt wird. Eine Trockenzeit von 12 Stunden erlauben (abhängig von der Stärke des Auftrags).

Schritt 2: Tragen Sie eine Schicht des Finishes (Acrylfarbe) Ihrer Wahl mit dem Pinsel im selben Kreuzschraffur oder Korbwebermuster auf. Während diese Schicht trocknet, erscheinen multidirektionale Risse, die den Grundanstrich, oder die darunter liegende Oberfläche freilegen. Eine Trockenzeit von 12 Stunden erlauben.

Der Auftrag des Decklacks sollte 24 Stunden nach Auftrag des Crackle Mediums erfolgen. Falls, aus irgendeinem Grund, der Decklack nicht innerhalb von 24 Stunden aufgetragen wurde, die Anwendung des Crackle Mediums (aus Schritt 1) wiederholen.

Die Deckschicht nicht überarbeiten oder nachbehandeln wenn der Prozess des Aufplatzens begonnen hat, da dies das Finish versetzt und zerreißt.

#### HINWEISE:

Wenn sowohl das Crackle Medium und das Finish mit traditionellen auf- und ab Bewegungen, in einer Richtung aufgetragen werden, erscheinen die Risse linear, anstelle von einem interessanteren und effektiveren Rissmuster. Für eine sehr feine Rissbildung sollten sowohl das Crackle Medium als auch das Finish sehr sparsam aufgetragen werden, und können sogar stellenweise oder über die gesamte Fläche hinweg aufgesprüht/aufgespritzt werden, für einen richtig verlebten / abgenutzten Look mit winzigen Rissen. Crackle Medium kann, zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit und zur Erzielung eines feineren Rissmusters, mit Wasser bis zu 5% verdünnt werden

Falls zusätzlicher Schutz erforderlich ist, eine Trockenzeit von 72 Stunden erlauben und dann mit Porter's Clearcote versiegeln.

#### DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate, c.a. 10m<sup>2</sup> per Liter.

#### REINIGUNG:

Wasser.

#### ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer (deckt 12m<sup>2</sup> per Liter) wird empfohlen, wenn vor dem Anstrich,

für die Vorbereitung des Untergrundes, eine Grundierung/Primer erforderlich ist.

Porter's Ultra Flat, Eggshell, oder Low Sheen Acrylics (decken 12-14m<sup>2</sup> per Liter) eignen sich alle als Deckschicht über Porter's Crackle Medium.

#### VERPACKUNG:

Porter's Crackle Medium ist in Gebindegrößen von 500ml und 1L erhältlich.

#### LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

#### SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

#### HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints  
288 Coward St  
Mascot NSW 2020  
Australia  
Phone: (02) 9698-5322  
E-mail: [enquiries@porters.com.au](mailto:enquiries@porters.com.au)  
Web: [www.porterspains.com](http://www.porterspains.com)

Craig & Rose Ltd  
Unit 8 Halbeath Industrial Estate  
Dunfermline  
Fife  
Schottland  
KY11 7EG  
Telefon: +44 1383 740011