



Produktbeschreibung

Produktname:

PORTER'S DUCHESS SATIN

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Duchess Satin ist eine perlmuttartige Farbe, die verwendet wird um Wände und Accessoires mit einer brillanten Seidenstruktur zu dekorieren. Geben Sie Innenwänden, Blenden, Architraven oder Möbeln einen delikaten, perligen Glitzer. Da sichtbare Pinselstriche ein Charakteristikum von Perlglanzfarben sind, führen unterschiedliche Auftragsmethoden zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Kann auf die meisten angemessen präparierten Gipsplatten, Mörtel, Holz, Mauerwerk und zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen werden.

FARBSORTIMENT:

Wählen Sie aus unserem großen Sortiment an Standardfarben, oder fragen Sie unsere Farbspezialisten nach einer individuell für Sie gemischten Farbe.

ANWENDUNGSBEREICH:

Innen

EINSCHRÄNKUNGEN:

Sichtbare Pinselstriche sind ein Charakteristikum von Perlglanzfarben, aus diesem Grund empfehlen wir, diese nicht mit der Rolle aufzutragen. Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

UMWELTINFORMATIONEN:

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

VORBEREITUNG:

NEUE / UNGESTRICHENE UNTERGRÜNDE

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel. Vor der Behandlung abstauben.

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

© 2017 Porter's Paints, eine Abteilung der DuluxGroup (Australien) Pty Ltd
Porter's Duchess Satin

Auf unbehandelten Oberflächen, wie neuen ungestrichenen Rigipsplatten, Ziegeln oder Holz, alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann zwei Schichten auf die gesamte Fläche auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Jedem Auftrag eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

Neuer, ungestrichener, frisch aufgetragener Gipsputz/Mörtel muss sich vollständig setzen und trocknen bevor mit der Anwendung begonnen werden kann. Zunächst eine Schicht Porter's Mineral Silikat Primer mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach 20 Minuten berührungstrocken. Für 2 Stunden trocknen lassen. Dann, mit Pinsel, Rolle oder Spray, eine Schicht Porter's Limeproof Undercoat Sealer auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

VORHERIG GESTRICHENE UNTERGRÜNDE:
Von Oberflächen mit loser, aufgeplatzter oder blätternder Farbe, muss zur Vorbereitung diese abgeschabt und die Oberfläche geglättet werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff ebenen, schleifen und abstauben. Alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann zwei Schichten Porter's Limeproof Undercoat Sealer auftragen.

ANWENDUNG:

Mit dem Pinsel: kann als willkürlicher Pinselauftrag, oder als gleichmäßig gezogenes Finish aufgetragen werden. Für den willkürlichen

Pinselauftrag in 'Krähenfuß'-Streichtechnik nass in nass, schrittweise, in zwei Schichten auftragen.

Für ein gleichmäßig gezogenes Finish, die Farbe in vertikaler Richtung schrittweise nass in nass auftragen, dann, während die Farbe noch nass ist, diese mit dem trockenen Pinsel abnehmen um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen. Die Wand nicht einrahmen, der Auftrag sollte kontinuierlich ausgeführt werden. Nach 3 Stunden berührungstrocken. Zweite Schicht nach 12 Stunden. Eine Trockenzeit von 12 Stunden erlauben.

Sprühauftrag - Mit einem HVLP-Luftspray (Hochvolumen (high volume), Unterdruck) werden die besten Ergebnisse erzielt. Die Farbe kann beim Sprühauftrag mit Wasser zu einem Maximum von 5 % verdünnt werden. Es werden zwei Aufträge empfohlen. Nach 3 Stunden berührungstrocken. Zweite Schicht nach 12 Stunden auftragen. Eine Trockenzeit von 12 Stunden erlauben.

Anwendungstipp: Es gibt eine andere Auftragsmethode, die Pinselstriche eliminiert und ein schönes Permuttfinish erzeugt. Die erste Schicht wie oben ausgeführt mit Pinsel oder Spray auftragen. Eine Trockenzeit von 12 Stunden erlauben. Für den zweiten Auftrag werden zwei Personen benötigt. Die erste Person trägt in der 'Krähenfuß' Streichtechnik, nass in nass auf, die zweite Person verreibt die Farbe gleich darauf mit einem Musselintuch. Den fertigen Auftrag nicht überarbeiten. Die Arbeit nicht mitten in der Wand unterbrechen. Der Arbeitsgang sollte auf die Fertigstellung eines bestimmten Bereichs, bis hin zu einer gegebenen Trennlinie, wie einer Ecke, ausgerichtet sein. Nach 3 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 12 Stunden erlauben.

DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragungsrate, c.a. 8m² per Liter.

REINIGUNG:

Wasser.

ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer (deckt 12m² per Liter) wird empfohlen, wenn vor dem Anstrich, für die Vorbereitung des Untergrundes, eine Grundierung/Primer erforderlich ist..

Mineral Silicate Primer (deckt 10m² per Liter) wird vor der Grundierung als Primer für frisch aufgetragenen Mörtel/Gipsputz empfohlen.

VERPACKUNG:

Porter's Duchess Satin ist in Gebindegrößen von 500ml, 1 Liter, 2 Liter, 4 Liter & 15 Liter erhältlich.

LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt

© 2017 Porter's Paints, eine Abteilung der DuluxGroup (Australien) Pty Ltd
Porter's Duchess Satin

sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints

288 Coward St

Mascot NSW 2020

Australien

Telefon: +61 2 9698-5322

E-Mail: enquiries@porters.com.au

Web: www.porterspains.com

Craig & Rose Ltd

Unit 8 Halbeath Industrial Estate

Dunfermline

Fife

Schottland

KY11 7EG

Telefon: +44 1383 740011