



Produktbeschreibung

Produktname: **PORTER'S FRESCO & STUCCO WAX**

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Fresco ist ein strapazierfähiges Finish, das entwickelt wurde, um den kühlen Glanz gespachtelter Putzmauern alter europäischer Gebäude nachzubilden. Porter's Fresco verleiht Innenwänden eine wundervolle Tiefe und rustikale Originalität. Porter's Fresco härtet zu einem außergewöhnlich harten Finish. Porter's Fresco gibt jeder Wand Eleganz und Raffinesse und wird weitgehend in Foyers, Rezeptionsbereichen von Hotels und in Konzerthallen eingesetzt. Fresco wird gewöhnlich mit einer Kelle aufgetragen, kann aber auch mit einem breiten Tapetenpinsel oder Spachtel aufgetragen werden. Der Auftrag mit dem Pinsel resultiert in einem rauen/groben Erscheinungsbild. Schleifen und dann mit Porter's Stucco Wax versiegeln.

ANWENDUNGSBEREICH:

Innen.

UMWELTINFORMATIONEN:

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere

Produktionssprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf die meisten angemessen präparierten Gipsplatten, Mörtel, Holz, Mauerwerk und zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen werden.

FARBSORTIMENT:

Wählen Sie aus unserem großen Sortiment an Standardfarben, oder fragen Sie unsere Farbspezialisten nach einer individuell für Sie gemischten Farbe.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Not Nicht geeignet für Bereiche, die Spritzern ausgesetzt sind (wie Kochbereiche oder Spülen).

Bei Einsatz von Fresco in Badezimmern muss jeder Kontakt mit Wasser vermieden werden. Bitte beachten Sie, dass Dampf und Kondensation das Fresco beschädigen und verfärben, selbst wenn es mit Wachs versiegelt wurde.

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

VORBEREITUNG:

NEUE / UNGESTRICHENE UNTERGRÜNDE

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel. Vor der Behandlung abstauben. Auf unbehandelten Oberflächen, wie neuen ungetrichenen Rigipsplatten, Ziegeln oder Holz, alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann zwei Schichten auf die gesamte Fläche auftragen.

Neuer, ungestrichener, frisch aufgetragener Gipsputz/Mörtel muss sich vollständig setzen und trocknen bevor mit der Anwendung begonnen werden kann. Zunächst eine Schicht Porter's Mineral Silikat Primer mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach 20 Minuten berührungstrocken. Für 2 Stunden trocknen lassen. Dann, mit Pinsel, Rolle oder Spray, eine Schicht Porter's Limeproof Undercoat Sealer auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

VORHERIG GESTRICHENE UNTERGRÜNDE:

Von Oberflächen mit loser, aufgeplatzter oder blätternder Farbe, muss zur Vorbereitung diese abgeschabt und die Oberfläche geglättet werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff ebenen, schleifen und abstauben. Alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann eine Schicht auf die gesamte Fläche auftragen. Nach 2 Stunden 20 Minuten Berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden beachten.

ANWENDUNG:

AUFTRAG VON FRESCO:

Mit Kelle, Spachtel oder Maler-Klinge zwei bis drei Schichten Fresco auftragen. Die erste Schicht, oder der Basisauftrag sollte c.a. 1 mm dick sein. Die darauffolgenden Aufträge sollten als Feinputz aufgetragen werden, der den Basisauftrag so glatt und dünn wie möglich abdeckt, wobei jedoch gleichzeitig darauf abgezielt werden sollte, sämtliche Unebenheiten des vorherigen Auftrags auszugleichen. Dabei stets ein nasse Kante lassen, hin und wieder frisches Fresco hinzufügen und fortlaufend die Wand entlang ausbreiten. Wählen Sie für größere Bereiche eine größere Kelle, da die Notwendigkeit stets eine nasse Kante zu lassen ein größeres Werkzeug erforderlich macht, um sicherzustellen, dass die Fertigstellung vor dem Austrocknen der Kanten erfolgt. Vermeiden Sie das Überarbeiten fertiggestellter Bereiche, da das trocknende Finish durch überarbeiten beschädigt oder abgerissen werden kann.

Anwendungstipp: Wenn das Fresco fast trocken ist, sich aber noch nicht gesetzt hat (c.a. 30 Minuten nach dem Auftrag), mit einer Kelle im 45° Winkel sämtliche Rillen, hervorstehende Linien, oder Spitzen, die sich geformt haben, abschlagen. Dies reduziert die Schleifzeit drastisch. Bitte beachten Sie, dass dies zu früh getan, wenn das Fresco noch nicht trocken genug ist, oder sich noch nicht ausreichend gesetzt hat, zu Beschädigungen führen kann.

Zwischen den Aufträgen eine Trockenzeit von 24 Stunden beachten. Jeder Auftrag sollte, sobald er getrocknet ist, gründlich geschliffen werden (mechanisch mit einem Rundschleifer und 220er Schleifpapier), um vor dem Auftrag der nächsten Schicht Rillen und Kanten zu glätten. Vor dem

nächsten Auftrag abwischen um sämtlichen Staub zu entfernen.

Den letzten Auftrag schleifen und abstauben. Vor dem Auftrag von Stucco Wax eine Trockenzeit von 24 Stunden beachten.

AUFTRAG VON STUCCO WAX:

Der Auftrag von Porter's Stucco Wax auf das Fresco verstärkt die Farbe und gibt ihr mehr Tiefe. Wenden Sie eine der folgenden Methoden an. Mit Spachtel oder Kelle das Wax sparsam, direkt aus der Dose, auftragen. Alternativ kann der Auftrag mit einem weichen, fusselreifen Tuch erfolgen. Bei beiden Methoden darauf achten, dass Porter's Stucco Wax sparsam und gleichmäßig mit einer Verteilungsrate von c.a. 10-12 m² per kg verteilt wird. Kurz darauf, bevor das Wax vollkommen trocken ist, kräftig von Hand, mit einem weichen, sauberen Lappen, oder mechanisch mit dem Schafswollpolierer, polieren. Nach dem Polieren sind die Wände berührungstrocken und nach 12 Stunden komplett trocken. Für ein besonders gutes Ergebnis am nächsten Tag, wenn das Wachs vollständig ausgehärtet ist, noch einmal polieren.

DECKFÄHIGKEIT:

Die erste, Schicht oder Basisauftrag von Porter's Fresco wird, bei einer nominalen Dicke von 3mm, c.a. 3m² per kg abdecken, abhängig von Auftragsmethode, Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate. Die darauffolgenden Feinputz-Aufträge decken c.a. 10m² per kg.

Porter's Stucco Wax deckt c.a. 10-12m² per kg.

REINIGUNG:

Wasser (Fresco)

ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer (deckt 12m² per Liter) wird empfohlen, wenn vor dem Anstrich, für die Vorbereitung des Untergrundes, eine Grundierung/Primer erforderlich ist..

Mineral Silicate Primer (deckt 10m² per Liter) wird vor der Grundierung als Primer für frisch aufgetragenen Mörtel/Gipsputz empfohlen.

VERPACKUNG:

Porter's Fresco ist in Gebindegrößen von 1kg, 10kg und 20kg erhältlich.

Porter's Stucco Wax ist in Gebindegrößen von 850g und 3,3kg erhältlich.

LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints

288 Coward St

Mascot NSW 2020

Australien

Telefon: (02) 9698-5322

Gebührenfrei: 1800 656 664

Fax: (02) 9699-5322

E-Mail: enquiries@porters.com.au

Web: www.porterspains.com

Craig & Rose Ltd

Unit 8 Halbeath Industrial Estate

Dunfermline

Fife

Schottland

KY11 7EG

Telefon: +44 1383 740011