



Produktbeschreibung

Produktname: **PORTER'S LIQUID COPPER & PATINA GREEN**

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Liquid Copper und Patina Green werden gemeinsam eingesetzt, um Kupfer mit einer grünen Alterspatina nachzubilden. Für fast alle streichbaren Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet. Der Oxidations-Effekt den Patina Green auf Liquid Copper auslöst, erlaubt es Ihnen sich Ihre eigenen, authentisch 'gealterten' kupfernen Lampensockel, Kerzenhalter, Spiegelrahmen und Gartenornamente zu kreieren.

ANWENDUNGSBEREICH:

Innen und außen.

UMWELTINFORMATIONEN:

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf die meisten angemessen präparierten Gipsplatten, Mörtel, Holz, Mauerwerk und zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen werden.

Perfekt für breite Wandbereiche, Türrahmen, Fensterrahmen, Bilderrahmen, architektonische Formstücke und für architektonische Skulpturen.

FARBSORTIMENT:

Als Standard Copper oder Rich Copper erhältlich.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht für stark frequentierte Bereiche wie Geländer, Türgriffe etc. geeignet, da kontinuierliches Berühren der Oberfläche den Green Patina-Effekt aufhebt. Die Veredelung ist mitunter empfindlich und der Auftrag eines Klarlacks oder Finishes auf Green Patina kann die Veredelung teilweise oder komplett entfernen und das Liquid Copper ohne erkennbaren Green Patina-Effekt hinterlassen. Wir empfehlen Liquid Copper & Patina Green natürlich verwettern zu lassen. Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10°C oder über 30 °C auftragen.

VORBEREITUNG:

NEUE / UNGESTRICHENE UNTERGRÜNDE

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel. Vor der Behandlung abstauben. Auf unbehandelten Oberflächen, wie neuen ungetrichenen Rigipsplatten, Putz, Ziegeln oder Holz, alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann zwei Schichten auf die gesamte Fläche auftragen.

Neuer, ungestrichener, frisch aufgetragener Gipsputz/Mörtel muss sich vollständig setzen und trocknen bevor mit der Anwendung begonnen werden kann. Zunächst eine Schicht Porter's Mineral Silikat Primer mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach 20 Minuten berührungstrocken. Für 2 Stunden trocknen lassen. Dann, mit Pinsel, Rolle oder Spray, eine Schicht Porter's Limeproof Undercoat Sealer auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

Auf unbehandelten Metalloberflächen einen geeigneten Metallprimer (Korrosionsschutz), dann eine Schicht Porter's Universal Primer auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken, Nach 6 Stunden eine weitere Schicht auftragen. Eine Trockenzeit von 24 Stunden erlauben. Auf verzinkten Metallen ist Universal Primer ausreichend.

VORHERIG GESTRICHENE UNTERGRÜNDE:

Von Oberflächen mit loser, aufgeplatzter oder abblättrender Farbe, muss diese zur Vorbereitung abgeschabt und die Oberfläche geglättet werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff ebenen, schleifen und abstauben. Alle Nahtstellen

und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann eine Schicht auf die gesamte Fläche auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden beachten.

ANWENDUNG:

AUFTRAG VON LIQUID COPPER:

Vor Gebrauch gründlich rühren um eine gleichmäßige Verteilung der Kupferpartikel sicherzustellen. Mit dem Pinsel zwei Schichten auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Zwischen den Schichten eine Trockenzeit von mindestens 12 Stunden beachten.

AUFTRAG VON PATINA GREEN:

Achtung: Bitte stets Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen.

Innerhalb von 12 Stunden* nach Trocknung des zweiten Auftrags von Liquid Copper, mit dem Pinsel zwei dünne Schichten Porter's Patina Green auftragen. Zwischen den Schichten eine Trockenzeit von mindestens 3 Stunden beachten. Die grüne Patinierung entwickelt sich innerhalb von Stunden und wird sich über die nächsten 12 Stunden verstärken. Um die Intensität des Verdigris-/Grünspan-Effekts zu erhöhen, können bis zu drei Schichten aufgetragen werden. Erlauben Sie jeder Schicht vor dem Auftrag der Nächsten vollständig zu trocknen.

Die besten Ergebnisse werden erzielt wenn der Auftrag von Patina Green dann ausgeführt wird, wenn Liquid Copper gerade berührungstrocken ist, oder innerhalb von 12 Stunden danach. Der Grund dafür ist, dass die Lackharze umso stärker aushärten je länger das Liquid Copper trocknet

und es länger dauert bis die Patina Green mit den Kupferpartikeln reagiert.

Bitte beachten Sie: Bei der Behandlung von Liquid Copper mit Patina Green handelt es sich um eine chemische Reaktion. Die individuellen Ergebnisse können abhängig von der Dicke des Auftrags, der Auftragsmethode, der verstrichenen Zeit, der Umgebungstemperatur, des Untergrundes, etc. variieren.

DECKFÄHIGKEIT:

Porter's Liquid Copper deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragungsrate, c.a. 6-8m⁻² per Liter.

Porter's Patina Green deckt c.a. 10m² per Liter.

REINIGUNG:

Wasser.

ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer (deckt 12m² per Liter) wird empfohlen, wenn vor dem Anstrich, für die Vorbereitung des Untergrundes, eine Grundierung/Primer erforderlich ist.

Porter's Universal Primer (deckt c.a. 10m² per Liter) wird für Untergründe aus Metall, nach dem Auftrag eines angemessenen Metallprimers, empfohlen.

Mineral Silicate Primer (deckt 10m² per Liter) wird vor der Grundierung als Primer für frisch aufgetragenen Mörtel/Gipsputz empfohlen.

VERPACKUNG:

Porter's Liquid Copper ist in Gebindegrößen von 500ml, 1 Liter und 4 Liter erhältlich.

Porter's Patina Green ist in einer Gebindegrößen von 500ml erhältlich.

LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Während des Auftrags von Patina Green Gummihandschuhe und Sicherheitsbrille tragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints
288 Coward St
Mascot NSW 2020
Australien
Telefon: (02) 9698-5322
Gebührenfrei: 1800 656 664

Fax: (02) 9699-5322

E-Mail: enquiries@porters.com.au

Web: www.porterspains.com

Craig & Rose Ltd

Unit 8 Halbeath Industrial Estate

Dunfermline

Fife

Schottland

KY11 7EG

Telefon: +44 1383 740011