



Produktbeschreibung

Produktname:

PORTER'S CEILING FLAT

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Ceiling Flat ist eine schnell trocknende Acrylfarbe für Decken im Innenbereich. Es wird mit konzentriertem Titanium-Pigment hergestellt und bietet ultimative Deckkraft, während ihr mattes Finish dabei hilft, eine perfekt glatte Oberfläche zu erzielen. Die ultra weiße Farbe maximiert Licht genau dort wo es nötig ist. Da Decken Bereiche mit geringer Nutzung sind, verwenden Farbhersteller üblicherweise billige Lackharze mit geringer Leistung, doch Porter's Ceiling Flat ist als beständiges, hochwertiges Finish formuliert. Porter's Ceiling Flat ist einfach zu verwenden – es ist geruchsarm, hat eine gut gleitende Antispritzrezeptur und eine cremige Konsistenz die den Auftrag erleichtert.

Porter's Ceiling Flat ist eine super helle weiße Farbe, die eine reine, geräumige Atmosphäre schafft und Licht maximiert. Trocknet zu einem matten Finish.

ANWENDUNGSBEREICH:

Innen

UMWELTINFORMATIONEN:

Dieses Produkt enthält: 46,68g/L VOCs (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen).

Von APAS (Australian Paint Approval Scheme) übernommene Angaben:

| | |
|--------------|---------------|
| Sehr hoch | >250 g/L |
| Hoch | 100 – 249 g/L |
| Mäßig | 50 – 99 g/L |
| Niedrig | 5 – 49 g/L |
| Sehr niedrig | <5 g/L |

Dieses Produkt ist dem Australian Paint Approval Scheme entsprechend als VOC arm klassifiziert.

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf die meisten angemessen präparierten Gipskartonplatten und abgebundenen Gips/Mörtel aufgetragen werden. Nur für den Innenbereich.

FARBSORTIMENT:

Gebrauchsfertig erhältlich in hellweiß. Mattes Finish.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen. Nicht für den Einsatz auf Fußböden und Wänden empfohlen. Nicht empfohlen für Badezimmer und Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit.

VORBEREITUNG:

NEUE/UNGESTRICHENE DECKEN:

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel. Vor der Behandlung abstauben. Auf unbehandelten, neuen Gipskartonplatten sollten alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandelt werden, dann zwei Schichten auf die gesamte Fläche auftragen.

Neuer, unbehandelter Beton muss vor dem Grundieren/Primen für mindestens 30 Tage aushärten, die Oberfläche muss geschliffen, gereinigt und eine ausreichende Trockenzeit erlaubt werden um Trennmittel, oder loses, brüchiges Material freizusetzen. Mit zwei

Schichten Porter's Lime Proof Undercoat grundieren.

Neuer, ungestrichener, frisch aufgetragener Gipsputz/Mörtel muss sich vollständig setzen und trocknen bevor mit der Anwendung begonnen werden kann. Zunächst eine Schicht Porter's Mineral Silicate Primer mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach 20 Minuten berührungstrocken, 2 Stunden Trockenzeit erlauben. Dann, mit Pinsel, Rolle oder Spray eine Schicht Porter's Limeproof Undercoat Sealer auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken, eine Trockenzeit von 6 Stunden beachten.

VORHERIG GESTRICHENE DECKEN

Vorausgesetzt die Oberfläche ist sauber, trocken und frei von losem, brüchigen Material und Verunreinigungen, welche die Haftfähigkeit beeinträchtigen könnten, ist Porter's Ceiling Flat selbstgrundierend und kann direkt auf zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen werden. (gilt nur für wasserbasierte Acryl-Farbe und PVA).

Oberflächen die mit ölbasierten Farben vorbehandelt wurden: Von Oberflächen mit loser, aufgeplatzter oder blätternder Farbe, muss zur Vorbereitung lose Farbe abgeschabt und die Oberfläche geglättet werden, Glanzbeschichtungen müssen geschliffen werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff ebenen, schleifen und abstauben. Alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Universal Primer punktuell vorbehandeln, dann eine Schicht auf die gesamte Fläche auftragen. Nach zwei Stunden berührungstrocken, eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

ANWENDUNG:

Vor Gebrauch und während der Anwendung hin und wieder gründlich aufrühren. Mit mittelrauer synthetischer Rolle, Pinsel oder Airless/Druckluftfreiem Spray* zwei Schichten auftragen. Nach 30 Minuten Berührungstrocken. Zwischen den Schichten eine Trockenzeit von mindestens 2 Stunden beachten. Vollständige Aushärtung ist nach 7 Tagen erreicht.

*Druck 2000 psi, Düse 0,015"-0,021"

DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragungsrate, c.a. 12m² per Liter.

REINIGUNG:

Wasser:

ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer (deckt 12m² per Liter) wird empfohlen, wenn vor dem Anstrich, für die Vorbereitung des Untergrundes, eine Grundierung/Primer erforderlich ist.

Mineral Silicate Primer (deckt 10m² per Liter) wird vor der Grundierung als Primer für frisch aufgetragenen Mörtel/ Gipsputz empfohlen.

Porter's Universal Primer (deckt 12m² per Liter) ist eine robuste Allzweck-Grundierung die sich eignet wenn der Untergrund eine Abdeckmaske oder extra Isolierung erfordert, oder wenn von ölbasierendem Emaillack zu wasserbasiertem Aklyllack gewechselt wird.

VERPACKUNG:

Porter's Ceiling Flat ist in Gebindegrößen von 4L, 10L und 15L Liter erhältlich.

LAGERUNG:

Kühl, trocken, von Frost geschützt lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints
288 Coward St
Mascot NSW 2020
Australien
Telefon: +61 2 9698-5322
E-Mail: enquiries@porters.com.au
Web: www.porterspains.com

Craig & Rose Ltd
Unit 8 Halbeath Industrial Estate
Dunfermline
Fife
Schottland
KY11 7EG
Telefon: +44 1383 740011